



Лента-липучка «Крючок-Петля» 3516+3517

Описание продукта:

Липучка петля-крючок 3516/3517 – материал с одной стороны имеющий зацепы в виде петли или крючка, позволяющие создавать легкоразъемное/временное соединение, а с другой стороны- клеевой слой, обеспечивающий надежную фиксацию на поверхности, без применения физического крепежа (клепки/скобы итд). Отсутствие необходимости сверлить/клепать существенно экономит время производства, а надежный клеевой слой позволяет распределить нагрузку при эксплуатации по всей площади соединения.

Свойства продукта:

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Основа | Нейлон |
| Тип адгезива | Прозрачный каучук |
| Цвет | Белый / Чёрный |
| Защитный слой | Белая силиконизированная бумага |
| Толщина соединения | 3 мм |
| Длина рулона | 25 м |
| Ширина рулона | 25 мм |

Технические характеристики:

| | |
|--|--|
| Прочность на отслаивание от стали 180° | 24Н/25мм |
| Начальная адгезия | <57 мм |
| Число циклов работы | 5000 |
| Термостойкость +50 °С | Дни, недели |
| Термостойкость +60 °С | Минуты, часы |
| УФ стойкость | Не рекомендуется длительное нахождение под прямыми солнечными лучами или другими источниками УФ света. |
| Стойкость к растворителям | Средняя |

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.