

Двусторонняя лента AFT G1200 на вспененном акриле

Описание продукта:

Двусторонняя лента из вспененного акрилового полимера с защитным полиэтиленовым лайнером красного цвета для профессионального монтажа в сферах промышленности и строительства. Надёжная и удобная замена привычным методам крепления и обычному клею. Подходит для склеивания разнообразных видов пластика, металлов, стекла и неполярных материалов в различных сочетаниях. Вязкоэластичные свойства вспененного акрила позволяют компенсировать терморасширение материалов. Применяется в креплении автомобильных компонентов, транспорте, строительстве, приборостроении, электрооборудовании, в сборке рекламных конструкций.

- Подходит для вертикального крепления
- Устойчивость к УФ, температуре, влаге
- Высокая прочность соединения
- Компенсация вибрации и ударных нагрузок

Свойства продукта:

Основа	Вспененный акрил серого цвета
Тип адгезива	Акриловый
Цвет	Серый
Защитный слой	Полиэтилен красного цвета
Общая толщина	1200 мкр ±10%
Длина рулона	33 м
Ширина рулона	800 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали 180 ° (20 мин)	9,8 Н/см
Адгезия к стали 180 ° (72 часа)	19,0 Н/см
Статический сдвиг (80 °С, 500гр)	24 час
Динамический сдвиг (20 мин)	115 Н/см ²
Динамический сдвиг (72 часа)	150 Н/см ²
Удлинение при разрыве	800 %
Термостойкость долговременно	- 10°С + 80°С
Термостойкость кратковременно	+ 150°С (30 мин)

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.

