

Клейкая лента МУ91Н на полиэфирной основе

Описание продукта:

МУ91Н - электротехническая самоклеящаяся изоляционная лента на основе полиэфирной пленки. Комформная, устойчивая к проколам и истиранию с хорошей адгезией. Лента устойчивая к химикатам, растворителям, старению с высоким сопротивлением изоляции и пробивным напряжением. Не поддерживает горение. Соответствует требованиям по огнестойкости стандарта UL 510.

Свойства продукта:

Основа	Пленка ПЭТ 0,025 мм +/-10%
Тип адгезива	акрилик на основе растворителей
Цвет	Жёлтый
Общая толщина	0,055 мм +/-10%
Длина рулона	66 м
Ширина рулона	1230 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали	4,40 Н/10мм
Усилие размотки	4,9 Н/10мм ±30%
Разрывная нагрузка	≥ 38 Н/10мм
Растяжение до разрыва	≥ 70 %
Пробивное напряжение	5,50 кВ
Воспламеняемость (огнестойкость) ст. UL510	≤ 60 сек
Термостойкость, С / Класс изоляционного материала	130 °С / В
Устойчивость к растворителям	Отличная (≥ 30мин)
Устойчивость к влаге	Отличная
UL листинг	E50292

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°С до +25°С на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.

